



# 驗證檢測實驗室 委託試驗報告

收件日期：2013年10月14日

報告編號：102A011-K210965

發行日期：2013年10月24日

委託單位：三香科技股份有限公司

單位地址：743台南市山上區明和里北勢洲  
26號

物品名稱：SAP-150. 200. 300. 400 系列

注意事項：

- 一、本報告含附頁共 8 頁，其中同一測試件（物品）之報告不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、本報告內容以任何方式翻印或複印無效。
- 六、本實驗結果係經由統計分析後所得，具有代表性的最終結果。
- 七、標記處註記為『\*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





# 驗證檢測實驗室 委託試驗報告

報告編號：102A011-K210965

試驗日期：2013年10月17日~  
2013年10月22日

| 試驗項目/方法             | 試驗結果   | 標記   |
|---------------------|--------|------|
| 1. 氣霧試驗<br>TSM0503G | 氣霧值(%) |      |
|                     | #1     | 3.66 |
|                     | #2     | 3.60 |
|                     | #3     | 3.97 |
|                     | 平均值    | 3.74 |

|                     |        |      |
|---------------------|--------|------|
| 2. 氣霧試驗<br>TSM0503G | 氣霧值(%) |      |
|                     | #1     | 98.7 |
|                     | #2     | 96.9 |
|                     | #3     | 97.9 |
|                     | 平均值    | 97.8 |

備註：

1. 氣霧試驗

- 1.1 試片製作方式：廠商提供
- 1.2 試片於矽膠乾燥器-溫度：23±2℃
- 1.3 試片於矽膠乾燥器-時間：24 小時以上
- 1.4 試驗方法：方法A
- 1.5 測試溫度：80±2℃
- 1.6 測試時間：20 小時
- 1.7 試片平均長度\*寬度\*厚度：99.56mm\*50.42mm\*26.10mm
- 1.8 見附圖~二

2. 氣霧試驗

- 2.1 試片製作方式：裁切成型
- 2.2 試片於矽膠乾燥器-溫度：23±2℃
- 2.3 試片於矽膠乾燥器-時間：24 小時以上
- 2.4 試驗方法：方法B
- 2.5 測試溫度：80±2℃
- 2.6 測試時間：3 小時
- 2.7 試片平均直徑：78.29mm
- 2.8 試片平均厚度：25.61mm

<以下空白>






# 驗證檢測實驗室 委託試驗報告

報告編號：102A011-K210965

試驗日期：2013年10月17日~  
2013年10月22日

附圖一：測試前照片



附圖二：測試後照片

